


# Gyproc Monocote Light



Intonaco premiscelato a base di gesso, Anidrene, perlite espansa e additivi specifici. Da utilizzare come intonaco monostrato per ottenere una superficie liscia. Per uso interno.



Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	B4/50/2		EN 13279-1
Peso specifico in polvere	670	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) <sup>1</sup>	780	kg/m <sup>3</sup>	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	<2	mm	
Tempo di fine presa	180	min	
Resa metrica teorica	8 kg/m <sup>2</sup> per spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore $\mu$	6,7		EN 13279-1
Conduktività termica	0,14	W/m.K	
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a compressione >	2,0	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1

<sup>1</sup> circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



## APPLICAZIONE

<b>Tipologie superfici</b>	Modalità applicative
<b>Cls tradizionale</b>	Strato di Viprimer con applicazione Monocote fresco su fresco
<b>Blocchi cls cellulare</b>	Strato di VIPRIMER
<b>Cls prefabbricato</b>	Strato di Gyproc Vicontact
<b>Superfici metalliche o legno</b>	Non applicabile

## Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Carica, rabbocco, lamatura, lisciatura con stesso prodotto
- Spessore minimo: 0,5 cm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Compatibile con pitture all'acqua, carte parati e rivestimenti ceramici (senza rasatura)
- Evitare successive applicazioni a spessore su Monocote indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

## Ciclo Applicativo

- 1- Gyproc Monocote viene applicato a spruzzo direttamente su parete con macchina intonacatrice
- 2- Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'applicazione la superficie a vista dovrà essere lamata per eliminare la pellicola superficiale ed eventuali ondulazioni del sottofondo.
- 3- Applicazione finitura

## MODALITA' DI FINITURA

<b>Aspetto</b>	<b>Modalità applicative</b>
<b>Speculare liscio</b>	Rasatura con Gyproc RasoFacile Activ'Air, Gyproc Scagliola, Gyproc Rasocote 5 Plus da applicare su Gyproc Monocote Light asciutto

## Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-monocote-light>

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

